

**Categorie: Vopsea decorativă**



## CA'VENEZIA

### DESCRIERE

Stuco decorativ care permite obținerea finisajului tipic lucios al finisajelor fine istorice italiene.

### CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Efect decorativ cu efect de stuco venețiano sau efect de marmură.
- Lustruire excelentă
- Acoperire excelentă
- Aderență excelentă
- Umplutura pentru diferențele de înălțime ale peretelui
- Ușurința de utilizare

### UTILIZARE

Fie că urmați instrucțiunile din ciclul prestabilit sau personalizați metodele de aplicare, produsul se caracterizează prin unicitatea sa estetică, realizată din reflexii în oglindă și dungi cromatice. CA'VENEZIA este ideala pentru aplicarea suprafețelor peretilor, dar și pentru elemente arhitecturale precum rame și coloane.

### APLICARE

Tutorialul explicativ poate fi consultat pe site-ul [www.tixepaint.com](http://www.tixepaint.com)

Suprafața care trebuie acoperită cu CA'VENEZIA trebuie să fie pregătită cu un tratament adecvat, și anume:

**PE SUPORTURI NOI (IPSOS, MALTA, BETON, GIPS-CARTON, LEMN):** pentru o mai bună aderență și pentru o durată de viață mai lungă, suprafața trebuie să fie lipsită de grăsime sau praf. Aplicați un strat de primer cu pensula.

După cel puțin 4 ore, pentru a recrea efectul de marmură: aplicați un prim strat de CA'VENEZIA cu o spatulă/gletieră dreptunghiulară sau triunghiulară din oțel inoxidabil, creând un prim strat suport. După 24 de ore, nivelați și neteziți orice imperfecțiuni și continuați cu aplicarea celui de-al doilea strat, folosind metodele adecvate finisajului estetic ales. Aplicați un al treilea strat opțional. După cel puțin 10 ore, treceți la nivelarea oricăror defecte și lustruiți de mai multe ori cu foi abrazive de 1200 și o spatulă triunghiulară din oțel inoxidabil.

**PE SUPORTURI DEJA VOPSITE (VOPSELE SINTETICE SAU MINERALE):** dacă peretele prezintă imperfecțiuni aceasta se remediază înainte de aplicarea produsului, dacă este necesar; curățați peretele cu un burete umed și aplicați un strat de primer cu o pensula doar pe zonele remediate.

După cel puțin 4 ore, pentru a recrea efectul de marmură: aplicați un prim strat de CA'VENEZIA cu o spatulă/gletieră dreptunghiulară sau triunghiulară din oțel inoxidabil, creând un prim strat suport. După 24 de ore, nivelați și neteziți orice imperfecțiuni și continuați cu aplicarea celui de-al doilea strat, folosind metodele adecvate finisajului estetic ales. Aplicați un al treilea strat opțional. După cel puțin 10 ore, treceți la nivelarea oricăror defecte și lustruiți de mai multe ori cu foi abrazive de 1200 și o spatulă triunghiulară din oțel inoxidabil.

Instrumente recomandate: Spatula din oțel inoxidabil.

Condiții de mediu și de sprijin:

Substratul trebuie să fie uscat, fără praf, grăsime și orice alt poluant

Temperatura ambiantă: min. 10 ° C / max 35 ° C

Umiditatea relativă a mediului: <75%

Temperatura de sprijin: min. 10 ° C / max 35 ° C

#### **DILUARE**

Produsul trebuie utilizat așa cum este. Recomandăm o amestecare temeinică a produsului înainte de aplicare și după colorare (dacă e cazul), pentru a garanta omogenitatea constantă și cromaticitatea produsului.

#### **DEPOZITARE**

Într-o zonă răcoroasă și bine ventilată.

Păstrați recipientul bine închis, cu susul în jos și departe de îngheț și căldură.

**CARACTERISTICI FIZICE** (la 20 ° C și 50% - 60% U.R.)

Greutate specifică 1.58 ± 0.5 Kg./l

Consum(\*) 0.7kg / m<sup>2</sup> / l pe ciclu

Viscozitate 300000 –400000 cP Brookfield vel.2

Uscare 1 ora la atingere

6-8 ore pentru reaplicare

Perioada de depozitare Cel puțin 36 de luni

(\*) Consumul depinde de natura și porozitatea

suprafetei.

Produsul este disponibil gata într-o versiune neutră.

Produsul poate fi colorat în 56 de nuanțe, disponibile în catalog, de culoare prin adăugarea de coloranți cu sistemul de colorare UNIVERSALTIX .

Produsul este disponibil în cantități de 1kg, 5kg și 25kg.

#### **PRECAUTII**

În plus față de indicațiile de risc și de precauție care reglementează CA'VENEZIA sub formă de producție și care sunt indicate pe recipient, este recomandabil să se consulte fișa tehnică de securitate relevantă înainte de aplicarea produsului. Cu toate acestea, este o bună practică să folosiți mănuși și ochelari de protecție și să aplicați într-un mediu bine ventilat.