



PETHRA

1. SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Acest produs este o tencuiala decorativa naturala tip praf sau in pasta produsa dupa formule vechi si cu ajutorul noilor tehnologii. Permite obținerea unui finisaj tip marmura, travertin, piatra sparta, zen, etc. Prezinta o excelenta putere anti-mucegai (datorita puterii dezinfectante a varului), PETHRA poate fi folosita atat pe suprafete exterioare (ferite de actiunea directa a apei) cat si interioare. Datorită caracteristicilor sale, este folosit în mare măsură ca finisaj elegant pentru toate mediile de prestigiu.

2. COMPOZIȚIE

Tencuiala pe baza de calciu.

Colorarea produsului

Colorare in masa intr-o nuanta aleasa din paletarul nostru de culori.

Pentru un efect mai intens recomandam colorarea ulterioara cu o vopsea decorativa metalizata sau mata.

3. MODUL DE APLICARE.

UZ INTERN

Se recomanda aplicarea pe suporturi de glet, dar se poate aplica si pe tencuiala sau subproduse, hidro vopsele vechi, numai daca sunt bine fixate, dupa aplicarea unui strat de Primer Extra, diluat cu apa in proportie de 1 până la 7 sau Primer RV pentru suporturi dure (cum ar fi gips-carton, ciment celular, lut copt etc.).

- 1) Întindeți un strat de PETHRA cu o gletiera din oțel inoxidabil astfel încât materialul să se niveleze; dacă este necesar, întindeți un al doilea strat;
- 2) Aplicați un alt strat de PETHRA asigurând obținerea unei suprafețe perfect netede. Odată ce produsul se va usca, apăsați și lustruiți cu gletiera din oțel inoxidabil până când se obține rezultatul dorit. Nu aplicați ceară de protecție.

UZ EXTERN

Ar trebui să fie numai pe tencuieli legate cu var stins și fără ciment; nu aplicați pe suprafețe în care există umezeală:

- 1) Umeziti tencuiala suport;
- 2) Repetați punctele 1 și 2 din instrucțiunile de utilizare internă;
- 3) Aplicați un strat de REPSIL 07 cu pensula sau airless (protector silosanice nefilmabil) pentru a conferi finisajului o rezistență ridicată la agentul atmosferic.

4. DATE TEHNICE GREUTATE AMBALAJ: 18 KG

VISCOZITATE: pasta tixotropica

USCARE: uscat la atingere: 2 ore la 20°C, complet uscat: 24 ore la 20°C

TEMPERATURA DE APLICARE: între 10°C și 30°C

RANDAMENT: 1 – 1,2 KG./metru pătrat

GROSITATE PE STRAT: 1 – 1,5 mm.

GROSITATE GENERALĂ: 2 – 3 mm.

CULORI: se alege din diagrama noastră de culori

AMBALAJ: Recipiente din polietilenă KG 18/25

CONSERVARE: 24 luni în ambalaje intacte, ferite de schimbările de temperatură

COD HS: 32149000